

Všeobecná tabulka základních nátěrů

OTTO Výrobek	Akrylové sklo (Makrolon®, Plexiglas® atd.)	Akrylové sanitární zařízení (např. vany)	Hliník holý	Hliník eloxovaný	Hliník práškový	Betón	Betonový prefabrikát	Olovo	Nerezová ocel	Pískovaná ocel	Nátěr z epoxidové pryskyřice	Sklo	Dřevo lakované (obsahuje rozpouštědla)	Dřevo lakované (na bázi vody)	Dřevo lazurované (obsahuje rozpouštědla)	Dřevo lazurované (na bázi vody)	Dřevo neošetřené	Keramika, glazovaná	Keramika, neglazovaná	Plastové profily, např. Vimmolit	Měď	Melaminové desky	Mosaz	Přírodní kámen / mramor	Polyester	Polypropylen	Pórobeton	Omítka	Tvrzené PVC	Měkké PVC, PVC fólie	Pocínovaný plech	Zinek, pozinkované železo	Produkt OTTO
A 205	-	-	+/1105	+/1225	T/1105 1225	+/1105	-	-	+/1225	-	-	T	+/T	+/T	+/1105	+/1105	+/1105 1225	+/T	+/T	+/1105	+/1105	-	+/1105	-	-	-	+/1105 1225	+/1105 1225	+/1105	-	-	-	A 205
M 350	+/1217	-	+	+	T	1218	-	T	+	T	T	+	+	T	+	+	+	+	+/1216 1215	+/1217 1227	+	+	+	-	T	-	T	1218	+/1217 1227	-	T	+	M 350
M 360	-	-	+	+	T	1225	-	T	+/1216	T	+/1216	+	+/1226	T/1227	+/1227	+/1227	T	+	+/1216	1227	+/1227	T	+/1227	-	T	-	T	1225	+/1225 1227	-	T	+	M 360
M 500	+/1227	-	+	+	T/1216	1105 1215	1216	T	+/1216	T	+/1216	+	+	T	+	+	T/1225	+	+/1216 1215	T/1227	+	+/1216	+	1216	+/1216	-	1105	1105 1215	1217/ 1227	1217	+/1216	1216/ 1227	M 500
P 300/ P 305	-	-	1225	1225	1226/T	1225	-	T	1225	1225	1226	-	1226	1226	1226	1226	+/1225	1226	1225	1227	1225	T	T	-	1226	-	1225	1225	1227	T	1225	1225	P 300/ P 305
S 70	T	+/1101	+	+	1101/T	1105 1215 1218	1216	+	1216	+	+/1216	+	+	+	+	+	+/Rx	+	+	+/1227	+/1216	+/1216	+/1216	+/1216 ¹⁾	+	T	1105 1215	+/1105 1215	1227 1217	+/1217 1227	1216	1216	S 70
S 80	+/1217	+/1101	+	+	1101/T	1105	1216	-	+	T	+	+	+/1216	+	+/1216	+	+/Rx	+	+	1217	+	+	+	+/1216 ¹⁾	+	-	1105	1105	1217	1217	+	+/1216	S 80
S 100	-	+/1101	+	1216	1101/T	1105	-	-	1216	-	T	+/1226	+	1216	1216	1226 1215	1225/Rx 1215/Rx	+	+	1226 1217	-	1216	-	-	+	-	1105	1105	1225 1217	1226 1217	-	-	S 100
S 105	-	+/1101	+	1216	1101/T	1105	-	-	1216	-	T	+/1226	+	+/1216	1216	1226 1215	1226/Rx 1215/Rx	+	+	1227 1217	-	1216	-	-	+	-	1105	1105	1227 1217	1217	-	-	S 105
S 110	-	+/1101	+	+	1101/T	+/1105 1215	-	+/1216	+/1216	1216	T	+/1226	+/T	+/T	+/T	+/T	1226/Rx 1215/Rx	+	+	+/1227 1217	+	1225	+	-	+	-	1105 1215	+/1105 1225	+/1227 1217	1227 1217	1216	+	S 110
S 115	-	+/1101	+	+/1101	1101/T	1105 1215	-	+/1216	+/1216	1216	+/1216	+	+	+	+	+	1226/Rx 1215/Rx	+	+	1227 1217	+	1225/T	+	-	+	-	1105 1215	+/1105 1225	1227 1217	1227 1217	1216	+	S 115
S 117	-	+/1101	+	+/1101	1101/T	1105 1215 1218	1216	+	+/1216	+	T	+	+	+	+	+	+/Rx	+	+	1227 1217	+	1216	+	+/1216 ¹⁾	+	-	1105 1215	+/1105 1215	1227 1217	1217	1216	+/1216	S 117
S 120	-	+/1227 1217	+	+	1101/T	+/1105 1215	-	T	+/1216	T	T	+/1226	+/T	+/T	+/1216	+/T	+/Rx	+	+	T/1227 1217	+	T	+	-	T	-	1105 1215	1105 1215	1227 1217	1227 1217	+	+	S 120
S 121	-	+/1227 1217	+	+	1101/T	1105 1215	-	T	+/1216	T	T	+	+	+	+/1216	+	+/Rx	+	+	T/1227 1217	+	T/1227 1217	+	-	+	-	1105 1215	1105 1215	+/1227 1217	+	+	+	S 121
S 130	T	1101	+/1216	1216	T/1216	1105	1216	T	1216	1216	1216	+	+	+	+	+	+/Rx	+/1216	+/1216	+/1227	+/1216	+/1216	+/1216	1216 ¹⁾	+	T	1105	1105	1227	1217	1216	+/1216	S 130
S 140	-	1101	+/1216	1101/ 1216	1101/T	1105 1215 1218	1216 1218	T	1216	+/1216	+/1216	+	+	+	+	+	+/Rx	+/1216	+/1218	1227	+/1216	1216	1216	1216 ¹⁾ 1218	+	-	1105 1215	+/1105 1215	1227	1217	1216	+/1216	S 140

¹⁾ V případě pískovce použijte základní nátěr 1102

Tučně = Základní nátěry 1215, 1217 a 1218 podléhají od 1. 11. 2005 povinnosti informovat a označovat podle nařízení o zákazu chemických látek (Chemikalienverbotsverordnung) (mj. zákazu samoobslužného prodeje).
Dodržujte prosím technické a bezpečnostní listy – www.otto-chemie.de/cz/home

Poznámky:

+ = dobrá přilnavost bez základního nátěru
- = nevhodné
Rx = při silném zatížení vodou se poradte
T = doporučujeme test

Přilnavost k určitému substrátu automaticky neznamená, že je produkt vždy vhodný pro zamýšlené použití. Respektujte prosím technické listy.

Zvláštní upozornění:

Při spárování se silikonem se vyvarujte dotykového kontaktu s materiály obsahujícími asfalt a změkčovadla, jako např. butyl, EPDM, neoprenové, izolační a černé nátěry. Všeobecně platí, že se vlastní přilnavost produktů k uvedeným podkladům výrazně zlepšuje při použití doporučeného základního nátěru. Vzhledem k tomu, že na stavbě mohou panovat nejrůznější podmínky, doporučujeme vám, abyste provedli test a ověřili si účinnost zamýšlené realizace a potřebné množství materiálu. Vyžádejte si také naše technické listy!

Poznámky:

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají stavu v okamžiku tisku, viz index.
Vzhledem k velkému počtu aplikací a aplikačních podmínek pro naše výrobky je vždy nutné, aby byly všechny vlastnosti výrobku důležité pro danou aplikaci uživatelem předem otestovány a ověřeny v praxi. V tomto ohledu je třeba dodržovat informace uvedené v aktuálním technickém listu. Ten najdete na internetu na adrese www.otto-chemie.de/cz/home. Omyly a tiskové chyby vyhrazeny.

**OTTO
CHEMIE**

Tmely • Lepidla

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, NĚMECKO

Tel.: 08684-908-0 · Fax: 08684-1260

E-mail: info@otto-chemie.de · Internet: www.otto-chemie.de/cz/home