

ELASTOFLEX WHITE je samolepicí páska ke spojování a opravování difuzních a parotěsných fólií s flísem určeným k omítání.



Použití:

- vzduchotěsné lepení a oprava všech známých typů fólií v oblasti stěn a podhledů
- vzduchotěsné přelepení prostupů a spojů na stěnách a stropech v interiéru
- přeplátované spoje fólií na dřevěných, cihlových i betonových podkladech
- převedení parotěsných spojů v oblasti připojení vzduchotěsné roviny tvořené membránovou parozábranou, nebo OSB deskami
- páskou je velmi vhodné přelepovat přesahy parobrzdných a parozábranných fólií, jako i spoje OSB desek
- přelepování rohových připojení stropu tvořeného OSB deskami s minerálním podkladem stěn (omítka, betonový věnec apod.).
- páska se díky konstrukci nosiče hodí především na místa, která vyžadují následné omítání povrchu – připojení strop a stěny

Vlastnosti:

- vytváří parotěsný spoj mezi fólií a podkladem
- vzduchotěsné připojení ze strany interiéru podle DIN-4108-7
- velmi dobrá přilnavost na běžných parotěsných a střešních fóliích (PE, PP a PES fólie)
- dobrá přilnavost na běžné stavební materiály jako beton, cihla, dřevo
- vytváří parotěsný spoj mezi fóliemi navzájem
- ohebný a tvarově stálý nosič
- velmi dobrá počáteční přilnavost
- velmi dobrá dotyková lepicí síla

Technické údaje:	
základní materiál	zpevněný PP flís s PE membránou
lepidlo	akrylátová disperze zpevněná PES vlákny
odolnost vůči roztrhnutí	podélně 95 N/25mm příčně 105 N/50mm
lepicí síla	>30 N/25 mm
liner	dělený, silikonový
nános lepidla	230 g/m ²
teplotná odolnost	-40°C až +80°C
průtažnost do roztrhnutí	>70%
teplota zpracování	+5°C až +40°C (lze -5°C*)
sd - hodnota	cca. 10 m
barva	bílá

Zpracování:

- lepené fólie nebo podkladové materiály musí být únosné, zbavené prachu, čisté, suché a bez mastnot
- zvýšenou pozornost je třeba věnovat možné kontaminaci fólie prachem při jejím zpracování na staveništi
- při lepení pásky na fólii je třeba fólii držet pevně napnutou, bez ohybů
- lepené plochy musia být hladké, pokud náhodou vzniknou zvlněná místa malého rozsahu, je třeba postižené místo přelepit
- u pásky musí být snášenlivost s gumou a plasty kvůli eventuální difuzi změkčovadel dopředu vyzkoušená
- porézní a drsnější podklady (jako zdivo, beton nebo omítka) je možné před polepením ošetřit penetrací (test adheze)
- páska není vhodná na lepení spojů s mechanickým namáháním nebo tam, kde může být stojatá voda, proto lepicí pásku nalepujte tak, aby nebyla napínaná a nelepte ji na vodorovné plochy v interiéru
- pásku po nalepení dostatečně přitlačte nebo přejeďte aplikačním válečkem
- při zpracování za teplot v rozsahu od -5°C do 0°C dochází ke snížení počáteční lepicí síly, zpracování je sice za takto nízkých teplot možné, ale k dosažení konečných lepicích pevností je třeba delší čas

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. Máj 2020

Balení:

- šířka 50, 60, 75 a 100 mm (na vyžádání)
- délka 25 m

Bezpečnost při práci:

- bez zvláštních ustanovení

Likvidace odpadu a skladování:

- likvidace bez zvláštních ustanovení
- balení skladujeme dostatečně uzavřené, na suchém místě při teplotách od +15°C do +25°C max. 1 rok

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydáním nového technického listu sa tento stáva neplatným. Máj 2020

ALLMEDIA, spol. s r. o.
Pod gaštanmi 4
821 07 Bratislava

DIČ: SK2020352169
OR OS Bratislava 1,
Oddiel: Sro, vložka 13/B
Banka: Tatra Banka
Č. účtu: 2922704759/1100

E allmedia@allmedia.sk
W www.allmedia.sk
T +421 2 62 248 748
F +421 2 62 413 041

ALLMEDIA, spol. s r. o.
– organizační složka
Kaštanová 639/143
617 00 Brno

IČO: 276 95 573
OR KS Brno,
oddíl A, vložka 19070
Banka: ČSOB
Č. účtu: 210533155/0300

E info@allmedia-cz.cz
W www.allmedia-cz.cz
T +420 515 919 780
F +420 515 919 789