

ISO- TOP FLEKKLEBER XP

ISO-TOP FLEKKLEBER XP je vysoce účinná těsnicí a lepicí hmota na bázi elastického polymeru



Použití:

- spolehlivé lepení okenních a fasádních fólií
- vytváří vzduchotěsný spoj mezi fólií a stavební konstrukcí (zdivo, beton, omítka, elox. hliník, atd...)

Vlastnosti:

- paropropustnost spoje podle DIN 4108-7
- vysoká přilnavost na běžných okenních fóliích
- je velmi rychle odolný vůči vodě – po montáži
- nabízí velmi široké spektrum přilnavosti na beton, hliník s různými povrchovými úpravami, tvrdé PVC, dřevo, jako i jiné materiály běžně používané ve stavebnictví
- nanesení lepidla z jedné strany
- vyrovnává podklad, bezproblémové použití na nerovné podklady
- odolnost vůči povětrnostním vlivům
- odolnost vůči UV záření a chemikáliím
- přizpůsobený k podmínkám na stavbě
- trvalé slepení a trvalá těsnost slepeného spoje
- nezpůsobuje vznik vzduchových bublin
- je elastický

Pracovní postup:

- podklad musí být suchý, únosný, pevný, očištěný od prachu a odmaštěný
- větší nerovnosti v podkladu je nutné vyspravit
- savé podklady je nutné opatřit Multi primerem
- lepidlo se nanáší pomocí vytlačovací pistole jen na podklad
- u průměru dýzy 8 mm je vydatnost cca 7m a u tloušťky nanesené vrstvy 1 mm je potřeba 1l/m²
- 600 ml balení vystačí na přibližně 0,6 m² lepené plochy
- vytlačený pás se roztáhne špachtlí nebo se pomocí válečku po přitlačení fólie přejede

- lepená spára by měla po přitlačení fólie vykazovat tloušťku 1-2 mm a měla by být úplně vyplněna lepicí hmotou bez vzduchových bublin
- v horizontální oblasti je potřebné použít lepidlo jako tmel na dodatečné utěsnění okrajů fólie
- u kovů a plastů je nutné před nanesením lepidla očistit plochy čističem IPA nebo MEK

Technické údaje:

XP

základní materiál	MS polymer
měrná hmotnost	1,5 g/cm ²
čas tvorby kůže	cca 10 min
čas tuhnutí	2mm / 24h
teplotní odolnost	-40°C až +90°C
pracovní teplota	0°C až +35°C
třída hořlavosti	B2
vhodnost použití	EPDM, EPDM-kaučuk, ISO-CONNECT CX/FD/SD/XD

Doporučení:

- čas schnutí lepení lze zjistit vlastními pokusy, protože je velmi ovlivněný materiálem, teplotou, naneseným množstvím a jinými kritérii
- znečištění nevytvrzeným lepidlem se dá odstranit čističem / ředidlem
- ve vytvrzeném stavu se dá lepidlo odstranit pouze mechanicky
- polymerizaci vzdušnou vlhkostí (od -5°C do +25°C) se prodlužuje doba tuhnutí

Barvy:

- černá

Balení:

- hliníková fólie 600 ml, 20 kusů v kartonu

Bezpečnost při práci:

- bez zvláštních ustanovení

Likvidace odpadu a skladování:

- likvidace bez zvláštních ustanovení
- balení skladujeme dostatečně uzavřené, na suchém místě při teplotách od +5°C do +25°C
- skladovatelnost 12 měsíců

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnemu technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydáním nového technického listu sa tento stáva neplatným. Jún 2019