

Technický list

Lepidlo TFS Rapid

TFS Rapid je polymerové lepidlo na bázi syntetického kaučuku s organickými rozpouštědly.



Použití

- lepení EPDM fólií v oblasti oken, fasád a střeš
- lepení EPDM fólií na podklady, jako hliník, ocel, plech, tvrzené PVC nebo jiné neporézní materiály
- švové spoje EPDM fólií navzájem
- ideální pro použití při nízkých teplotách

Vlastnosti

- velmi rychlá a bezpečná manipulace
- rychlá tvorba kůže a vysoká pevnost spoje
- obsahuje rozpouštědla (nepoužívat v kontaktu s měkkými PVC a fóliemi, XPS a EPS)
- po vytužení je velmi rychle odolné vůči vodě
- žádná nutná předpříprava izolační fólie
- vyrovnává podklad, bezproblémové použití na nerovné podklady
- odolnost vůči povětrnostním vlivům
- odolnost vůči UV záření a chemikáliím
- přizpůsobený k podmínkám na stavbě
- trvalé slepení a trvalá těsnost lepeného spoje

Pracovní postup

- lepidlo se nanáší pomocí vytlačovací pistole jen na podklad
- při průměru dýzy 8 mm je vydatnost cca. 7m
- 600 ml balení vystačí na přibližně 0,6 m² lepené plochy
- vytlačený pás se roztáhne špachtlí
- šířka lepeného spoje na kovové konstrukci je 3 cm
- šířka lepeného spoje na dřevěné konstrukci je 10 cm, dřevo musí být hloubkově impregnované povrchovou lazurou
- šířka lepeného spoje na cihle, betonu, pórobetonu je 8 cm, lepit na vyrovnaný a hladký povrch
- při vzájemném překrývání fólií je třeba překladový spoj min. 10 cm

- lepená spára by měla po přitlačení fólie vykazovat tloušťku 1 mm a měla by být zcela vyplněna lepicí hmotou bez vzduchových bublin
- lepení na asfaltové pásy nebo PVC izolace musí být realizováno přes kovovou lištu, což zabezpečí dobrou pevnost spoje a eliminuje se riziko nekompatibility na těchto podkladech
- v horizontální oblasti je třeba použít lepidlo jako tmel na dodatečné utěsnění okrajů fólie
- u kovů a plastů doporučujeme před nanesením lepidla očistit plochy čistěčem
- pro zlepšení přilnavosti na savé povrchy doporučujeme použít MultiPrimer

Technické údaje

| | |
|---|---------------------------|
| systém tvrdnutí | vzdušnou vlhkostí |
| měrná hmotnost | 1,1 g/cm ³ |
| pracovní čas v závislosti na vlhkosti a teplotě | cca 1-10 min. |
| čas do úplného vytužení | 72 hodin |
| napětí (E-modul) při 100% natáhnutí | cca 0,5 N/mm ² |
| teplotní odolnost | -40°C až +60°C |
| pracovní teplota | +5°C až +30°C |

Důležité doporučení

- čas schnutí lepení můžete zjistit vlastními pokusy, protože jsou velmi ovlivněny materiálem, teplotou, naneseným množstvím a jinými kritérii
- znečištění nevytvrzeným lepidlem se dají odstranit čistěčem / ředidlem
- čistěč / ředidlo může být použito i k odmaštění podkladů – je nutné provést zkoušku kompatibility
- ve vytvrzeném stavu se dá TFS odstranit jen mechanicky
- obsahuje rozpouštědla (nepoužívat v kontaktu s měkkými PVC a fóliemi, XPS a EPS)

Barva

- černá

Balení

- hliníková fólie 600 ml, 20 kusů v kartonu

Likvidace odpadu

- bez zvláštních ustanovení

Údaje v tomto technickém listě zodpovídají současnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. April 2021

Bezpečnosť při práci

- dodržujte běžnou pracovní hygienu

Uskladnění

- balení skladujeme dostatečně uzavřené, na suchém místě při teplotách od +5°C do +25°C
- skladovatelnost v neotevřeném originálním balení je 12 měsíců

Příklad použití



Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. Apríl 2021

ALLMEDIA, spol. s r. o.
Pod gaštanmi 4
821 07 Bratislava

DIČ: SK2020352169
OR OS Bratislava 1,
Oddiel: Sro, vložka 13/B
Banka: Tatra Banka
Č. účtu: 2922704759/1100

E allmedia@allmedia.sk
W www.allmedia.sk
T +421 2 62 248 748
F +421 2 62 413 041

ALLMEDIA, spol. s r. o.
– organizační složka
Kaštanová 639/143
617 00 Brno

IČO: 276 95 573
OR KS Brno,
oddíl A, vložka 19070
Banka: ČSOB
Č. účtu: 210533155/0300

E info@allmedia-cz.cz
W www.allmedia-cz.cz
T +420 515 919 780
F +420 515 919 789