

TFS

je jemně elastická jedno-komponentní lepicí hmota



Použití

- lepení EPDM fólií v oblasti oken, fasád a střeš
- švové spoje EPDM fólií
- tmelení spár v interiéru a exteriéru
- lepení stavebních materiálů na bázi sadry, hliníku, oceli, mědi, zinku, přírodního kamene, skla, dřeva, keramiky mezi sebou nebo na pevný minerální podklad

Vlastnosti

- velmi rychlá a bezpečná manipulace
- neobsahuje rozpouštědla, isokyanáty a silikony
- po vytuhnutí je velmi rychle odolné vůči vodě
- nabízí velmi široké spektrum přilnavosti na beton, hliník – surový nebo s práškovým povlakem, tvrdé PVC, dřevo jako i jiné materiály běžně používané v stavebnictví
- výborná přilnavost i na polystyrény, jako EPS nebo XPS
- žádná nutná předpříprava izolační fólie
- vyrovnává podklad, bezproblémové použití na nerovné podklady
- možná korekce izolační fólie do 30 minut po nalepení
- odolnost vůči povětrnostním vlivům
- odolnost vůči UV záření a chemikáliím
- přizpůsobený k podmínkám na stavbě
- trvalé slepení a trvalá těsnost slepeného spoje
- nezpůsobuje vznik vzduchových bublin
- vykazuje mimořádné nepatrné smršťování
- je elastické

Pracovní postup

- lepidlo se nanáší pomocí vytlačovací pistole jen na podklad

- při průměru dýzy 8 mm je vydatnost cca 7m a u tloušťky nanesené vrstvy 1 mm je potřeba 1 l/m²
- 600 ml balení vystačí na přibližně 0,6 m² lepené plochy
- vytlačený pás se roztáhne špachtlí
- šířka lepeného spoje na kovové konstrukci je 3 cm
- šířka lepeného spoje na dřevěné konstrukci je 10 cm, dřevo musí být hloubkově impregnované povrchovou lazurou
- šířka lepeného spoje na cihle, betonu, pórobetonu je 8 cm, lepit na vyrovnaný a hladký povrch
- při vzájemném překrývání fólií je potřebný překladový spoj min. 10 cm
- lepená spára by měla po přitlačení fólie vykazovat tloušťku 1 mm a měla by být úplně vyplněná lepicí hmotou bez vzduchových bublin
- v horizontální oblasti je potřeba použít lepidlo jako tmel na dodatečné utěsnění okrajů fólie
- u kovů a plastů doporučujeme před nanesením lepidla očistit plochy čističem
- pro zlepšení přilnavosti na savé povrchy doporučujeme použít Multi Primer

Technické údaje

systém tvrdnutí	vzdušnou vlhkostí
měrná hmotnost	1,5 g/cm ³
čas tvorby kůže	cca 1h
čas tuhnutí	2mm / 24h
změna objemu	<-3%
pevnost v tahu	cca 1,0 N/mm ²
napětí (E-modul) při 100% natáhnutí	cca 0,4 N/mm ²
stupeň tvrdosti	cca 25 (Shore A)
pohlčení pohybů	25%
teplotní odolnost	-40°C až +80°C
pracovní teplota	-5°C až +40°C

Důležitá doporučení

- čas schnutí lepení se může zjistit vlastními pokusy, protože je velmi ovlivněné materiálem, teplotou, naneseným množstvím a jinými kritérii
- znečištění nevytvrzeným lepidlem se dá odstranit čističem / ředidlem
- čistič / ředidlo může být použitý i na odmaštění podkladů – je nutné provést zkoušku kompatibility

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. November 2019

- ve vytvrzeném stavu se dá TFS odstranit pouze mechanicky

Barva

- černá

Balení

- hliníková fólie 600 ml, 20 kusů v kartonu

Likvidace odpadu

- bez zvláštních ustanovení

Bezpečnost při práci

- dodržujte běžnou pracovní hygienu

Uskladnění

- balení skladujeme dostatečně uzavřené, na suchém místě při teplotách od +5°C do +25°C
- skladovatelnost v neotevřeném originálním balení je minimálně 9 měsíců

Příklad použití

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydáním nového technického listu sa tento stáva neplatným. November 2019

ALLMEDIA, spol. s r. o.
Pod gaštanmi 4
821 07 Bratislava

DIČ: SK2020352169
OR OS Bratislava 1,
Oddiel: Sro, vložka 13/B
Banka: Tatra Banka
Č. účtu: 2922704759/1100

E allmedia@allmedia.sk
W www.allmedia.sk
T +421 2 62 248 748
F +421 2 62 413 041

ALLMEDIA, spol. s r. o.
– organizační složka
Kaštanová 639/143
617 00 Brno

IČO: 276 95 573
OR KS Brno,
oddíl A, vložka 19070
Banka: ČSOB
Č. účtu: 210533155/0300

E info@allmedia-cz.cz
W www.allmedia-cz.cz
T +420 515 919 780
F +420 515 919 789